


DOCUMENTO RISERVATO / CONFIDENTIAL

Questo documento è di proprietà di FLAEM NUOVA S.p.A. Non può essere riprodotto, mostrato o dato a terze parti senza autorizzazione di FLAEM NUOVA in accordo secondo le vigenti norme di legge.

This document is property of FLAEM NUOVA S.p.A. It cannot be reproduced, shown or given to third parties without prior authorisation of FLAEM NUOVA, according to the regulations currently in force.

 dal 1966 FLAEM NUOVA S.p.A. ELETTROMEDICALI & ELETTRODOMESTICI	SCHEDA TECNICA TECNICAL DATA SHEET ANPxxxx * (003327-004303)		01.06.2014 Pagina 1 of 1	
Spessore film goffrato Striped film thickness	100	±10%	µm	DIN 53370
Spessore film liscio Smooth film thickness	85	±10%	µm	DIN 53370
Grammatura film goffrato Striped film grammage	96	±10%	gr/m ²	DIN 53104
Grammatura film liscio Smooth film grammage	83	±10%	gr/m ²	DIN 53104
Permeabilità (O ₂) Permeability (O ₂)	50		cm ³ /(m ² ×24h×atm) (23 ± 2) °C 75% r.h.	DIN 53380
<p>Il materiale può essere stoccato in magazzino rispettando le seguenti condizioni: The material can be stored looking up the following conditions:</p> <p>Protetto dalla luce Protect from light</p> <p>A temperature non superiori a 30°C On temperatures not higher than 30 °C</p> <p>A livelli di umidità non superiori al 65% U.R. On humidity levels not higher than 65% R.H</p> <p>Lontano da fonti di calore Far from heat sources</p> <p>Tutti i dati riportati sono da considerarsi come valori medi risultanti dalle prove condotte su un numero limitato di campioni e rientrano nella tolleranza sopra indicata.</p> <p>All data contained in this data sheet must be considered as mean value obtained from tests conduct on a limited number of samples and fall in the tolerance indicated.</p>				

*x ≡ (0÷9)

REDATTO: Paolo Tononi	APPROVATO: Mauro Bertelli	Note:
